

LIGHT

Idropittura lavabile idrorepellente per interni ed esterni

Descrizione idropittura lavabile traspirante idrorepellente antigoccia per interni ed esterni. E' caratterizzata da un'elevata copertura, ottima pennellabilità e distensione, ideale per tutti gli ambienti. Buon punto di bianco ed opacità che consente di ottenere ottimi risultati e finiture di un elevato aspetto estetico sia all'utilizzatore privato che al professionista. Ottima per l'applicazione su cartongesso.

Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

Resa teorica per mano 11 - 12 mq / l	Secco al tatto 40' - 1h 10'
Aspetto e finitura VELLUTATO LISCIA	Secco in profondità 20 - 24 ore
Colori BIANCO	Sovraverniciabile 6 - 8 ore
Esterni / Interni SI / SI	Peso specifico 1,57 ± 0,05 g/cm ³
Applicazione    pennello rullo spruzzo	Viscosità 15.000 - 19.000 cps
Diluizione CON ACQUA  30%  25%  40%	Stoccaggio 24 mesi
Pulizia attrezzi CON ACQUA POTABILE	Confezioni litri 0,750 - 4 - 10 - 14

Classificazione: Brillantezza: OPACO (gloss 6,8 con geometria di 85°) UNI EN ISO 2813:2001

Granulometria: CLASSE S1 (fine) UNI 1062-1 (5.4)

Resistenza al lavaggio: OTTIMA (superiore a 5500 cicli) UNI 10795:1999

SCHEMA TECNICA

Preparazione dei supporti

Superfici nuove o non pitturate: assicurarsi che la superficie sia asciutta. Applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici deteriorate o pitturate con tempera: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco. Stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui. Applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Superfici pitturate con idropittura lavabile: riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di LIGHT con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall'altra.

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2010 30 g/l
LIGHT contiene COV max < 10g/l

Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

rafiol
COLORA LE TUE IDEE